



BITULIT

Prethodni bitumenki premaz za hladan postupak

Opis proizvoda: Bitulit je rastvor bitumena u organskom rastvaraču.

Osobine proizvoda: Bitulit odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.240 (Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaračem za prethodni premaz). Upotrebljava se u isporučenom stanju (hladan postupak) bez zagrevanja. Bitulit je zapaljiv i zato je neophodno poštovati propise predviđene za rad sa zapaljivim materijalima.

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.240
Sadržaj bitumena	U.M8.085	%	≥30
Sadržaj rastvarača	U.M8.085	%	≤70
Tačka razmekšavanja po PK	B.H8.613	°C	≥55
Postojanost na toplotu	U.M8.085	°C	≥70
Postojanost na hladnoću	U.M8.085	°C	≥+4
Vreme sušenja	U.M8.085	min.	nije uslovljeno

Područje upotrebe i način ugradnje:

Koristi se kao prethodni premaz kod izvođenja bitumenskih hidroizolacija. Sa primenom Bitulita ostvaruje se veza između podloge i bitumenske trake ili mase. Primenjuje se za zaštitu metala od korozije i zaštitu drveta od vlage i vode. Upotrebljava se na temperaturama iznad +5°C. Nanosi se četkom od životinjske dlake ili prskanjem u jednom sloju na suhu i očišćenu podlogu (beton, malter, drvo, metal, stara hidroizolacija). Potrošnja zavisi od poroznosti podloge i kreće se od 300 – 400 g/m² za beton i 200 g/m² za metal. Pri upotrebi Bitulita u zatvorenim prostorima mora se obezbediti dobro provetravanje i dovod svežeg vazduha.

Skladištenje i transport:

Bitulit se pakuje u plastičnim kanisterima ili metalnim buradima. Čuva se u natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i mehaničkog oštećenja ambalaže. Bitulit se skladišti uz primenu mera zaštite od požara za lako zapaljive materije. Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **SRPS U.M3.240**
Za proizvod je obavezan bezbednosni list.

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač:

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: tim@izolirka.net **W:** www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel/fax.: +381(0)11 2260 129; 2260 382;

Datoteka:

Tehnički list

Bitulit/18-01