



# EMULZIJA AN – 55

## Anjonska nestabilna bitumenska emulzija

**Opis proizvoda:** Anjonska nestabilna bitumenska emulzija AN - 55 je jednokomponentna homogena tečnost braon boje u kojoj su sitne čestice bitumena dispergovane u vodi..

**Osobine proizvoda:** Emulzija odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.022. (Anjonska bitumenska emulzija za puteve - Uslovi kvaliteta)

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.022
Viskoznost na 20°C	U.M3.100	°E	3 - 15
Vreme isticanja STV aparatom (otvor 4mm)	U.M3.100	s	2 - 13
Sadržaj vode (m/m)	U.M3.020	%	44 - 46
Sadržaj bitumena (m/m)	U.M3.020	%	54 - 56
Stepen stabilnosti	U.M3.020	-	nestabilna
Homogenost prosejavanjem pri isporuci ostatak na situ 0.63mm, (m/m)	U.M3.020	%	< 0.5
Postojanost pri skladištenju	U.M3.020	dana	≥ 28
Ponašanje bitumenskog filma pod vodom (20±3 °C, 24h)	U.M3.096	%	≥ 100/80

**Područje upotrebe i način ugradnje:** Primenjuje se za prskanje podloge krečnjačkog porekla i kao vezni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Emulzija se nanosi iz distributera ili prskalice. Povoljno je da se emulzija zagreje na 40-60 °C. Kada se prska nevezana granulirana podloga utrošak emulzije je 0,5-1,5 kg/m<sup>2</sup>, a za vezanu granuliranu podlogu utrošak je 0,5 do 1 kg/m<sup>2</sup>. Za prskanje između asfaltnih slojeva potrebno je 0,4-0,5 kg/m<sup>2</sup> emulzije. Pre upotrebe emulzija se mora promešati.

**Skladištenje i transport:** Isporučuje se i skladišti u cisternama i metalnim buradima od 200 kg. Emulzija se skladišti na temperaturama iznad +10°C. **Rok upotrebe** emulzije je najmanje 4 nedelje od datuma isporuke emulzije. Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

**Upravljanje otpadom:** Proizvod se ne sme izliti u vodene tokove ili kanalizaciju. Mesta gde je proliven proizvod apsorbuju se peskom ili piljevinom. Sa otpadnim (osušenim) proizvodom je potrebno rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **SRPS U.M3.022**

**Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .**

Proizvođač: FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

**E:** [tim@izolirka.net](mailto:tim@izolirka.net) **W:** [www.timizolirka.rs](http://www.timizolirka.rs)

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel/fax.: +381(0)11 2260 129; 2260 382;

Datoteka:

Tehnički list

Bitumenska emulzija

AN-55/18-01