



BITUMENSKA MASA MTH

Masa za podzemne hidroizolacije

Opis proizvoda: Bitumenska masa MTH je homogena smesa oksidiranog bitumen I punila koja se primenjuje po toplom postupku.

Osobine proizvoda: MTH masa odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.244 (Hidroizolacioni materijali za topli postupak-Uslovi kvaliteta). Isporučuje se u čvrstom stanju i pre upotrebe se mora otopiti.

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.244
Sadržaj bitumena	U.M8.085	%	≥60
Sadržaj punila	U.M8.085	%	≤40
Tačka razmekšavanja po PK	B.H8.613	°C	≥55
Postojanost na toplotu	U.M8.085	°C	≥45
Postojanost na hladnoću	U.M8.085	°C	≥+4
Taloženje u zagrejanom stanju na 180°C	U.M8.085	%	≤10
Vodonepropustljivost za 8h	U.M8.085	0.02MPa	vodonepropusno

Područje upotrebe i način ugradnje:

MTH masa se primenjuje u podzemnim hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama. Na suhu i očišćenu podlogu premazuje se prethodni bitumenski premaz Bitulit. Zatim se nanosi, na osušeni Bitulit, pripremljena vruća bitumenska masa temperature cca 170°C sa kojom se lepi bitumenska traka. Utrošak mase je oko 2 kg/m².

Skladištenje i transport:

MTH masa se isporučuje u metalnim ili kartonskim kantama. Skladišti se u natkrivenom prostoru. Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **SRPS U.M3.244**

Sistem kvaliteta usaglašen je sa **EN ISO 9001**.

Proizvođač:

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: tim@izolirka.net W: www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel/fax.: +381(0)11 2260 129; 2260 382;

Datoteka:

Tehnički list

MTH masa/18-01