



POLIMER BITUMENSKA MASA

PBM ZA FUGE

Masa za zalivanje sastavaka i pukotina

Opis proizvoda: Polimer bitumenska masa PBM za fuge je homogena smesa bitumena modifikovanog SBS-om i punila koja se primenjuje po toplom postupku.

Osobine proizvoda: PBM masa za hidroizolacije odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.095 (Masa za zalivanje sastavaka na kolovozima-Uslovi kvaliteta). Masa ima zbog dodatka SBS-a, povećanu elastičnost i postojanost na niske i visoke temperature. Isporučuje se u čvrstom stanju i pre upotrebe se mora otopiti.

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.095
Sadržaj elastomer bitumena	U.M3.095	%	≥50
Sadržaj punila	U.M3.085	%	<50
Tačka razmekšavanja po PK	B.H8.613	°C	≥110
Postojanost na toploti -posle 1h -posle 24h	U.M3.095	/	1.2 – 4 max.8
Postojanost na hladnoću	U.M3.095	°C	≤-20
Postojanost prema taloženju u vrućem stanju	U.M3.095	%	≤5
Moć izlivanja	U.M3.095	°C	180-190

Područje upotrebe i način ugradnje:

PBM masa za fuge se primenjuje za zatvaranje spojeva između raznorodnih materijala (spojevi asfalta i betonskih ivičnjaka, asfalta i dilatacija, asfalta i slivnika). Pre nalivanja mase treba izvršiti premazivanje spojeva sa prethodnim bitumenskim premazom Bitulitom. Upotrebljava se i za zalivanje pukotina u kolovoznom zastoru. Pukotine se prethodno očiste od prašine izduvavanjem sa komprimovanim vazduhom. Masa se naliva sa temperaturom 180-190°C.

Skladištenje i transport:

PBM masa za hidroizolacije se isporučuje u metalnim ili kartonskim kantama. Skladišti se u natkrivenom prostoru. Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom:

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je usaglašen sa **SRPS U.M3.095**.

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač:

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: tim@izolirka.net W: www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel/fax.: +381(0)11 2260 129; 2260 382;

Datoteka:

Tehnički list

PBM masa za fuge/18-01