



# POLIMER BITUMENSKA MASA PBM ZA HIDROIZOLACIJE

## Masa za podzemne i nadzemne hidroizolacije

**Opis proizvoda:** Polimer bitumenska masa PBM za hidroizolacije je homogena smesa bitumena modifikovanog SBS-om i punila koja se primenjuje po toplom postupku.

**Osobine proizvoda:** PBM masa za hidroizolacije odgovara zahtevima standarda SRPS U.M3.244 (Hidroizolacioni materijali za topli postupak-Uslovi kvaliteta). Masa ima zbog dodataka SBS-a, povećanu elastičnost i postojanost na niske i visoke temperature. Isporučuje se u čvrstom stanju i pre upotrebe se mora otopiti.

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Deklarisano SRPS U.M3.244
Sadržaj bitumena	U.M8.085	%	≥60
Sadržaj punila	U.M8.085	%	≤40
Tačka razmekšavanja po PK	B.H8.613	°C	≥120
Postojanost na toplotu	U.M8.085	°C	≥100
Postojanost na hladnoću	U.M8.085	°C	≤-25
Taloženje u zagrejanom stanju na 180°C	U.M8.085	%	≤10
Vodonepropustljivost za 8h	U.M8.085	0.02MPa	vodonepropusno

**Područje upotrebe i način ugradnje:**

**PBM masa za hidroizolacije** se primenjuje u podzemnim i nadzemnim hidroizolacionim sistemima u kombinaciji sa bitumenskim trakama. Na suhu i očišćenu podlogu premazuje se prethodni bitumenski premaz Bitulit. Zatim se nanosi, na osušeni Bitulit, pripremljena vruća bitumenska masa temperature cca 185°C sa kojom se lepi bitumenska traka. Utrošak mase je oko 2 kg/m<sup>2</sup>.

**Skladištenje i transport:**

**PBM masa za hidroizolacije** se isporučuje u kartonskoj ili metalnoj ambalaži. Skladišti se u natkrivenom prostoru. Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

**Upravljanje otpadom:**

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu..

Proizvod je usaglašen sa **SRPS U.M3.244**

**Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .**

Proizvođač:

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: [tim@izolirka.net](mailto:tim@izolirka.net) W: [www.timizolirka.rs](http://www.timizolirka.rs)

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel/fax.: +381(0)11 2260 129; 2260 382;

Datoteka:

Tehnički list

**PBM masa za  
hidroizolacije/18-01**