



# TERMOBIT

## Bitumenska masa za termoizolaciju i antikoroziону zaštitu toplovoda

**Opis proizvoda:** **TERMOBIT** je bitumenska masa sa oksidiranim bitumenom i specijalnim punilima koja se primenjuje po toplom postupku.

**Osobine proizvoda:** Specijalna punila uslovljavaju termoizolaciona svojstva I visoku temperaturnu postojanost Termobita. Isporučuje se u čvrstom stanju i pre upotrebe se mora otopiti.

Karakteristike	SRPS Metoda	Jedinica	Rezultati ispitivanja
Sadržaj bitumena	U.M8.085	%	≥80
Sadržaj punila	U.M8.085	%	max.20
Tačka razmekšavanja po PK	B.H8.613	°C	≥125
Postojanost na toplotu	U.M8.085	°C	≥100
Gustina mase na 20°C	U.M8.085	°C	ca 0.88
Taloženje u zagrejanom stanju na 180°C	U.M8.085	%	max 10
Vodonepropustljivost za 8h	U.M8.085	0.02MPa	vodonepropusno
Koeficijent provodljivosti toplote		W/Km	na t=40°C je 0.142 na t=100°C je 0.146 na t=120°C je 0.150

**Područje upotrebe i način ugradnje:**

**TERMOBIT** se primenjuje za termoizolaciju i antikoroziону zaštitu toplovoda. Zagreva se, uz neprestano mešanje do 190°C. Otopljena I homogenizirana masa se naliva u limene kanale do gornjeg nivoa cevi, a nakon 24h do projektovanog nivoa.

**Skladištenje i transport:**

**TERMOBIT** se isporučuje u metalnim ili kartonskim kantama ca 20-30kg. Skladišti se u natkrivenom prostoru. Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

**Upravljanje otpadom:**

Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Proizvod je u skladu sa ovim tehničkim listom

**Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .**

Proizvođač:

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

**E: [tim@izolirka.net](mailto:tim@izolirka.net) W: [www.timizolirka.rs](http://www.timizolirka.rs)**

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel/fax.: +381(0)11 2260 129; 2260 382;

Datoteka:

Tehnički list

**TERMOBIT/18-01**