



TER PAPIR

Bitumenizirani krovni karton

Opis proizvoda: **TER PAPIR** - je hidroizolaciona traka sa uloškom od krovnog kartona koji je potpuno impregnisan i obostrano obložen bitumenom i zaštićen kvarcnim peskom.

Osobine proizvoda: **TER PAPIR** odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13859-1 tip W1

Karakteristike	EN Metoda	Jedinica	Deklarisano EN 13859-1:2010
Uložak		krovni karton	
Površinska zaštita		pesak / pesak	
Dužina	1848-1	m	≥ 10
Širina	1848-1	m	0.995 do 1.015
Pravost trake	1848-1	30 mm/10m	odgovara
Masa trake po jedinici površine	1849-1	kg/m ²	≥ 1.3
Vodonepropusnost	1928/2000	razred	W1
Vodonepropusnost posle veštačkog starenja (12 nedelja / 70°C)	1296/1928	razred	W1
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	1109	°C	≤ 0
Otpornost na cepanje			
• uzdužno	12310-1	N	≥ 40
• poprečno			≥ 40
Dimenzionalna stabilnost			
• uzdužno	1107-1	%	≤ 0.6
• poprečno			≤ 0.6
Propustljivost vodene pare, S _d	1931	m	< 50
Reakcija na požar	13501-1	Razred	E
Otpornost na hemikalije	1847/13969 Aneks A	-	otporan
Prekidna sila			
• uzdužno	12311-1	N/50mm	≥ 250
• poprečno			≥ 150
Izduženje			
• uzdužno	12311-1	%	≥ 1,0
• poprečno			≥ 1,0
Prekidna sila posle veštačkog starenja (12 nedelja / 70°C)			
• uzdužno	12311-1	N/50mm	≥ 200
• poprečno			≥ 100
Izduženje posle veštačkog starenja (12 nedelja / 70°C)			
• uzdužno	12311-1	%	≥ 1,0
• poprečno			≥ 1,0
Sadržaj opasnih materija	Aneks ZA	/	ne sadrži

Područje upotrebe i način ugradnje: **TER PAPIR**, se koristi kao podloga za preklopno pokrivanje krovova u sistemima podačanih kosih krovova ili kao privremena zaštita od vlage. Postavlja se mehaničkim pričvršćivanjem na podaskane površine sa preklopom od 10cm. Proizvod nije otporan na vremenske promene pa ga je potrebno što pre zaštititi primarnim pokrivačem.

Skladištenje i transport: Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura. U zimsko vreme preporučljivo je, pre ugradnje, lagerovati rolne 24 sata na temperaturi iznad + 5°C.

Prevoznik je odgovoran za ispravan transport robe.

Upravljanje otpadom: Sa otpadnim proizvodom treba rukovati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. Otpadna ambalaža proizvoda se rešava u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.



Proizvod je usaglašen sa **EN 13859-1:2010 Tip W1** i **SRPS EN 13859-1:2011**

Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001 .

Proizvođač:

FRAGMAT TIM izolirka d.o.o., Branka Erića 7, SRB – 22 240 Šid ;

E: tim@izolirka.net W: www.timizolirka.rs

Šid: Tel.: +381 (0)22 710 666 Fax.: +381 (0)22 710 633

Beograd-Ledine: Tel/fax.: +381(0)11 2260 129; 2260 382;

Datoteka:

Tehnički list

TER PAPIR/18-01